Technisches Datenblatt

Beanspruchungsklasse 32 gemäß DIN EN 13329:2024-03



Stand: 01/2025

megaloc Profil:

Trägermaterial: Classenboard HDF Abmessungen: Inh. / Gewicht VE: 643 x 131 x 8 mm

14 Stück = 1,179 m² / ca. 8 kg

Inh. / Gewicht Pal.: 96 VE = 113,18 m ² / ca. 80	06 Kg		
Eigenschaften		Prüfverfahren	Anforderungen
		Allgemeine Anforderungen	
Geometrische Abmessungen		EN 17539	Länge: ± 0,5 mm Breite: ± 0,1 mm
Dicke des Elements		EN 17539	± 0,5 mm
Rechtwinkligkeit des Elements		EN 17539	max. ≤ 0,20 mm
Kantengeradheit der Deckschicht		EN 17539	max. ≤ 0,30 mm/m
Ebenheit des Elementes		EN 17539	Breite: konkav ≤ 0,15%, konvex ≤ 0,20 % Länge: konkav ≤ 0,50 %, konvex ≤ 1,00 %
Fugenöffnungen zwischen den Elementen		EN 17539	Ø ≤ 0,15 mm max. ≤ 0,20 mm
Höhenunterschiede zwischen den Elementen		EN 17539	Ø ≤ 0,10 mm max. ≤ 0,15 mm
Lichtechtheit	3	EN ISO 489-2:2013	Graumaßstab Stufe ≥ 4
Resteindruck nach konstanter Belastung		EN ISO 24343-1	≤ 0,05 mm
Klassifizierungsanforderungen			
Abriebbeanspruchung		ISO 24338 Verfahren A	≥ 6.000 Zyklen (AC5)
Stoßfestigkeit		EN 17368 DIN EN 13329:2024-03 Anhang C	Kleine Kugel ≥ 35 mm Große Kugel ≥ 600 mm
Fleckenunempfindlichkeit		EN 438-2	5 (Gruppe 1 und 2), 4 (Gruppe 3)
Verschieben eines Möbelfußes		EN ISO 16581	Keine sichtbaren Beschädigungen bei Typ 0
Auswirkung von Stuhlrollen		EN ISO 4918	Keine sichtbaren Beschädigungen bei Typ W (15.000 Zyklen)
Dickenquellung	\bigcirc	ISO 24336	≤ 18 %
Verbindungsfestigkeit	€ \	ISO 24334	$f_{10.2} \ge 1.0 \text{ kN/m}$ $f_{s0.2} \ge 2.0 \text{ kN/m}$
Abhebefestigkeit		DIN EN 13329:2024-03 Anhang B	≥ 1,25 N/mm²
Wesentliche Merkmale			
Brandklasse*	C _{ff} -s1	EN 13501-1	C _{fl} - s1
Gleitwiderstand*	DS DS	EN 13893	DS
Elektrostatisches Verhalten*		EN 1815	≤ 2 kV
Formaldehydgehalt*	° E1	EN 16516	E1
Formaldehyd-Emission*		ASTM D6007	US EPA TSCA Title VI / CARB P 2
Wärmeleitfähigkeit*		EN 12667	≥ 0,075 W/mK
Wärmedurchlasswiderstand*		EN 12667	R ≤ 0,058 (m²K)/W
Zusätzliche Merkmale			
Beständigkeit gegen Wasser		In Anlehnung an ISO 4760 mit 30 ml Wasser	 Qualitiative Bewertung für den endgültigen Durchschnitt der Quellung nach der Erholung < 3 Endgültiger Durchschnitt der Quellung nach der Erholung ≤ 0,3mm
Beständigkeit mechanischer Verbindungen gegen Wassereintritt		In Anlehnung an ISO 4760 mit 30 ml Wasser	Kein Wassereintritt durch die Verbindung nach einer Wasser- einwirkung von 24 h
VOC Emissionen VOC Emissionen			
Nachhaltigkeit PEFC			